

### Lehtikuusi KELO (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



#### PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuun väri on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret värivaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m<sup>3</sup>

#### LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin lehtikuusen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Natural
- Vintage (kuvissa)

#### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185**, 230, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

#### PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

#### ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



**Lehtikuusi KELO**  
(kuvassa Vintage-lajitelma)

